



NEON A.S
RR.XHANFISE KEKO, Nd.168 , H.1, CP. 1005
TIRANA, ALBANIA
TEL: +355 42 377 773 FAX: +355 42 347 770
E-MAIL: info@neon.al WEB: www.neon.al

NEON NEOKOLLA +
Skedë Teknike

PËRSHKRIMI: **NEON NEOKOLLA +** sherben si ngjites pllakash qeramike,tullave dekorative ,gureve mozaik etj. **NEON NEOKOLLA +** ka veti adezive te mira dhe eshte rezistent ndaj pershkueshmeris nga uji.Kto veti te saj jane si ruzaltet i permbajtje se adetive te cilesise se larte.

FUSHA E PËRDORIMIT: **NEON NEOKOLLA +** sherben per ngjitjen e pllakave qeramike ,ne cdo pozicion te mundeshem qofte vertikal ose horizontal. Mund te perdoret ne ambjente te jashtme ose te brendeshme.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE: **NEON NEOKOLLA +** eshte nji pluhur i bardhe i bazuar ne rere me granulometri te himet,cimento te bardhe , rezina sintetike si edhe aditive te ndryshem .

PËRDORIMI: A) Përgatitja e materialit: Përziejme 15 kg pluhur me 3-4 litra uji deri sa të krijohet një masë homogjene pa kokrriza. Përzierja më e mirë bëhet me turjelë elektrike me rrotullime të ulta. Pas homogjenizimit të materialit nuk rekomandohet shtesë uji. Përzierja mbetet e punueshme për 3 orë. Masa e homogjenizuar shperhapet ne siperfaqen qe do te trajtojme me kreher metalik .

KUJDES: Nuk rekomandohet aplikimi i **NEON NEOKOLLE +** në temperatura nën 5°C dhe mbi 35°C në kombinim me ekspozimin vertikal te siperfaqes se trajtuar ne diell .Pas përfundimit të procesit paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

TE DHENAT TEKNIKE:

- Ngjyra..... e bardhe
- Temperatura e zbatimit + 5°C deri në + 35°C.
- Rezistenca në temperaturë nga - 30 °C deri në 80°C.
- pH..... 11-12
- Papërshkueshmëria në ujë..... shumë e mirë.
- Rezistenca kundër ngricës, lagështisë..... shumë e mirë.
- Rezistenca kundër acideve..... e mirë.
- Rezistenca kundër vjetërimit..... e mirë.

REZIKSHMËRIA: NEON NEOKOLLA + kanë përbërës që nuk klasifikohen si të rrezikshëm mbështetur në Direktivën 1999/45/EC.

AMBALAZHIMI: Ambalazhimi bëhet në qese 15 kg.

KUSHTET E RUAJTJES: Në ambalazh të mbyllur hermetikisht, të mbrojtur nga ngrica. Veti optimale të produktit zgjasin 12 muaj nga koha e prodhimit të tij.