



NEON A.S
RR.XHANFISE KEKO, Nd.168 , H.1, CP. 1005
TIRANA, ALBANIA
TEL: +355 42 377 773 FAX:: +355 42 347 770
E-MAIL: info@neon.al WEB: www.neon.al

NEON NEOMAT
(LLAK BAZE POLIURTANI 2 COMP A+B)
Skedë Teknike

PËRSHKRIMI: **NEON NEOMAT** është një llak druri pa shkelqim i bazuar në rezinë urethane e cila shërben për krijimin e një shtrese rezistente ndaj goditjeve ose kushteve të ndryshme atmosferike. **NEON NEOBRILANT** në ndryshim nga llaqet e tjera me baze rezine alkide ose akrilike e ruan ngjyrën e tij transparente duke mos ju nënshtuar proceseve oksidative që çojnë në zverdhjen e filmit .

PËRDORIMI: Rekomandohet si llak dhe mbrojtës në trajtimin e sipërfaqeve me baze druri , si dyer , mobilje, parkete etj. Ky produkt sygjerohet vetëm për përdorim profesional.

Pergatitja : **NEON NEOMAT** duhet të përgatitet duke bashkuar të dy komponentet në raportin e sygjeruar si dhe keshillohet të holluhet **NEON NS-11:24** . Ky produkt keshillohet të aplikohet në 2-3 shtresa, të trashësisë 100-120ml/m². Në raste të vecanta kur materiali është i përbërë nga druri me perjardhje nga vendet ekzotike me pore të mbyllura ose sasi të lartë yndyra duhen përdorur 2-3 shtresa të **NEON NEOMAT** të holluara me **NEON NS-11:24** 15-30%.

KONSUMI: 7-9 m²/litër në sipërfaqe të parapërgatitura siç duhet.

KOHA E THARJES: Zakonisht 6-8 orë. Nuk keshillohet të lyhet me **NEON NEOMAT** nën temp.15 °C

PAS LYERJES: Pastroni paisjet menjëherë pas përdorimit me **NEON NS-11:24**.

KUSHTET E RUAJTJES: Në ambalazh metalik të mbyllur hermetikisht, Componenti A duhet të ruhet në kushte optimale atmosferike për shkak të ngirjes

RREZIKSHMËRIA :

1. R10 I djegshëm
2. R 20 I dëmshëm po të nuhate
3. R 38 Irriton lëkurën
4. S37 Përdorni doreza pune të përshtatshme