



NEON A.S
RR.XHANFISE KEKO, Nd.168 , H.1, CP. 1005
TIRANA, ALBANIA
TEL: +355 42 377 773 FAX: +355 42 347 770
E-MAIL: info@neon.al WEB: www.neon.al

NEOSTUKO (STUKO AKRILIKE) Skedë Teknike

PËRSHKRIMI: NEOSTUKO është prodkt i perftuar nga cemento e bardhe , gelqere e hidratuar carbonate , si dhe additive te special, Perdoret per ambjente te brendeshme dhe te jashtem.

FUSHA E PËRDORIMIT: NEOSTUKO perdoret per stukimin e ambjenteve te brendeshme si mure tavane etj. duke krijuar uniformitet te siperfaqes se trajtuar , si dhe krijimin e rfinaturave te lemuar .

PËRDORIMI: A) Përgatitja e materialit: Përziejme 15 kg pluhur me 4-5 litra uji deri sa të krijohet një masë homogjene pa kokrriza. Përzierja më e mirë bëhet me turiele elektrike me rrotullime të ulta. Pas homogjenizimit të materialit nuk rekomandohet shtesë uji. Përzierja mbetet e punueshme për 3 orë. Materiali shtrohet me spatul per te siguruar nji hapje dhe mbulim te mire te siperfaqes.NEOSTUKO aplikohet ne dy duar , prej nje difference kohe 1-2 ore

KUJDES: Nuk rekomandohet aplikimi i NEON BOJAK PLLAKASH në temperatura nën 5°C dhe mbi 35°C në kombinim me ekspozimin vertikal të pllakave në diell. Pas përfundimit të stukimit paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

TE DHENAT TEKNIKE:

- Ngjyra..... E bardhe
- Temperatura e zbatimit+ 5°C deri në + 35°C.
- Rezistenca në temperaturë nga - 30 °C deri në 80°C.
- Papërshkueshmëria në ujë..... shumë e mirë.
- Rezistenca kundër ngricës, lagështisë..... shumë e mirë.
- Rezistenca kundër acideve..... e mirë.
- Rezistenca kundër vjetërimit..... shumë e mirë.

REZIKSHMËRIA: NEOSTUKO kanë përbërës që nuk klasifikohen si të rrezikshëm mbështetur në Direktivën 1999/45/EC.

AMBALAZHIMI: Ambalazhimi bëhet në qese 5 kg dhe 15 kg.

KUSHTET E RUAJTJES: Në ambalazh të mbyllur hermetikisht, të mbrojtur nga ngrica.